

<b>ТИП ЛАКА</b>	АКВАТОП 2640 является водоразбавляемым лаком на основе акрила. Лак быстро высыхает и является атмосферостойчивым.
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Применяется для деревянных окон и наружных дверей. До применения изделия следует проконсультироваться с изготовителем краски, чтобы убедиться в том, что изделие подходит для данного объекта.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

<b>Содержание сухих веществ</b>	33 ±2 объемных %
<b>Общая масса твердых веществ</b>	прим. 370 г/л
<b>Летучие органические вещества (VOC)</b>	прим. 10 г/л
<b>Теоретическая укрывистость</b>	3,3 м <sup>2</sup> /л (мокрая пленка 300 мкм, сухая пленка 100 мкм)
<b>Время высыхания, +23°C / 50 % RH (стекло 300 мкм)</b>	
- от пыли (ISO 1517:1973)	через 60 минут
- на ощупь (DIN 53150:1995)	через 70 мин
<b>Нанесение следующего слоя</b>	Время высыхания дано приблизительно, так как изделие предназначено для деревянной подложки. через 2 - 3 часа Увеличение толщины пленки и повышение относительной влажности воздуха, как правило, замедляют процесс высыхания.
<b>Разбавитель, очистка инструментов</b>	Вода
<b>Глянец</b>	2640-03: полуматовая 2640-04: полуглянцевая
<b>Цвета</b>	Бесцветная

См. на обороте

---

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

**Подготовка поверхности** Поверхность должна быть чистая и сухая.  
Влажность древесины должна быть ниже 20%.

Рекомендуется обработка дерева эффективным составом для защиты древесины, который предохраняет древесину от гниения, плесени и осинения.

**Условия нанесения лака** Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, поверхности и краски должны быть выше +15°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. Наилучший результат будет достигнут, когда температура высыхания +23°C - +38°C, относительная влажность воздуха 50 - 70% и хорошая вентиляция.

**Лакировка** Тщательно перемешать лак перед нанесением.

Наносить распылителем. Подходит также для электростатического распыления.

В качестве грунта можно применять АКВА ПРАЙМЕР 2900-02. В поверхностный лак рекомендуется добавить на 3 - 5% использованный для грунтовочной обработки тонированный АКВА ПРАЙМЕР 2900-02.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ**

Срок хранения указан на этикетке. Хранить в герметично закрытой емкости.  
Наиболее предпочтительная температура хранения: +10°C - +25°C.

Защищать от мороза.

---

Данные, приведенные в настоящей технической характеристике изделия, являются условными значениями, которые получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Текнос отвечает за соответствие качества материалов используемой нами системе качества. Однако, Текнос не несет ответственность за выполненную окрасочную работу, поскольку она в большей степени зависит от условий подготовки поверхности и окрашивания. Текнос также не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным применением окрасочных материалов. Изделие предназначено только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и по вопросам безопасности труда. На нашем сайте в Интернете [www.teknos.com](http://www.teknos.com) вы найдете самые новые версии характеристик материалов, паспортов по технике безопасности и схем окрашивания.

---