

---

<b>ТИП ПРОДУКТА</b>	ТЕКНОЛ АКВА 1410-01 - водоразбавляемое защитное средство для древесины. Содержит состав против гниения, осинения и плесени.
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	<p>Применяется в качестве грунтовки для столярных изделий (например, окон и наружных дверей), домиков из бревна и других необработанных деревянных поверхностей в соответствии с классом опасности 3 по стандарту EN 335:1.</p> <p>Применяется для промышленного нанесения в соответствии со стандартом EN 599:1.</p> <p>Для более длительного применения при наружных условиях всегда рекомендуется последующая обработка пигментированным средством для обработки поверхности.</p> <p>До применения изделия следует проконсультироваться с изготовителем краски, чтобы убедиться в том, что изделие подходит для данного объекта.</p>

---

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

<b>Содержание сухих веществ</b>	5 ±2 объемных %
<b>Общая масса твердых веществ</b>	прим. 50 г/л
<b>Летучие органические вещества (VOC)</b>	прим. 10 г/л
<b>Укрывистость</b>	8 - 11 м <sup>2</sup> /л  Количество может меняться в зависимости от способа нанесения и качества древесины.
<b>Время высыхания, +23°C / 50 % RH - сухая для обработки</b>	через 1 час  Время высыхания зависит от основания, толщины пленки и условий высыхания (температуры, относительной влажности воздуха, вентиляции).
<b>Разбавитель, очистка инструментов</b>	Для защиты против гниения применять неразбавленным. Для временной защиты от осинения и плесени разбавлять водой в пропорции 1 : 1. Инструменты немедленно промыть после работы водой и синтетическим моющим средством.
<b>Цвета</b>	Бесцветная

См. на обороте

---

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

- Подготовка поверхности** Поверхность должна быть чистая и сухая.  
Влажность древесины должна составлять ниже 15%.
- Условия обработки** Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше +15°C, относительная влажность воздуха ниже 80%.
- Обработка** Подходит для нанесения методом облива и окунания.
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Срок хранения указан на этикетке. Хранить в герметично закрытой емкости.  
Наиболее предпочтительная температура хранения: +10°C - +25°C.

**ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА**

---

Данные, приведенные в настоящей технической характеристике изделия, являются условными значениями, которые получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Текнос отвечает за соответствие качества материалов используемой нами системе качества. Однако, Текнос не несет ответственность за выполненную окрасочную работу, поскольку она в большей степени зависит от условий подготовки поверхности и окрашивания. Текнос также не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным применением окрасочных материалов. Изделие предназначено только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и по вопросам безопасности труда. На нашем сайте в Интернете [www.teknos.com](http://www.teknos.com) вы найдете самые новые версии характеристик материалов, паспортов по технике безопасности и схем окрашивания.

---