

# TEKNOCOAT AQUA 2550

## поверхностная краска

<b>ТИП КРАСКИ</b>	Водоразбавляемая акриловая краска.  В классификации строительных материалов по выбросам вредных веществ изделие относится к группе <b>M1</b> .
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Применяется для деревянных погонажных изделий и дверей во внутренних помещениях. До применения изделия следует проконсультироваться с изготовителем краски для того, чтобы убедиться в том, что изделие подходит для данного объекта.
<b>СПЕЦСВОЙСТВА</b>	Краска TEKNOCOAT AQUA 2550 образует твердую износостойкую поверхность.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>Содержание сухих веществ</b>	2550-01: прим. 32 объемных % 2550-02: прим. 32 объемных % 2550-03: прим. 32 объемных % 2550-12: прим. 40 объемных %
<b>Общая масса твердых веществ</b>	2550-01: прим. 510 г/л 2550-02: прим. 510 г/л 2550-03: прим. 510 г/л 2550-12: прим. 610 г/л
<b>Летучие органические вещества (VOC)</b>	прим. 50 г/л
<b>Теоретический расход</b>	10 м <sup>2</sup> /л (мокрая пленка 100 мкм, сухая пленка 30 мкм)
<b>Время высыхания, +23°C / 50 % RH (стекло 120 мкм)</b>	
- от пыли	через 30 минут
- на ощупь	через 40 минут
	Время высыхания дано приблизительно, так как изделие предназначено для деревянной подложки.
<b>Покрытие следующим слоем</b>	через 2 часа  Увеличение толщины пленки и повышение относительной влажности воздуха, как правило, замедляют процесс высыхания.
<b>Разбавитель, очистка инструментов</b>	Вода
<b>Глянец</b>	2550-01: матовая 2550-02: полуматовая, блеск прим. 20 2550-03: полуматовая, блеск прим. 30 2550-12: полуматовая, блеск прим. 30
<b>Цвета</b>	Белая

См. на обороте

---

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность должна быть чистая и сухая. Влажность древесины должна быть ниже 20%.
<b>Условия нанесения</b>	Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, поверхности и грунта должны быть выше +15°C, относительная влажность ниже 80%. Наилучший результат будет достигнут, когда температура воздуха +23 - 38°C, относительная влажность воздуха 50 - 70% и хорошая вентиляция.
<b>Нанесение</b>	Краску тщательно перемешать перед нанесением.  Краска наносится распылителем или окрасочной машиной с низким давлением.  При необходимости разбавить на 0 - 5% водой или TEKNOSOLV 1935.  ГРУНТОВОЧНУЮ ОКРАСКУ выполнять AQUA FILLER 1100 или AQUA PRIMER 3716.
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>	Срок хранения указан на этикетке. Хранить в герметично закрытой емкости. Наиболее предпочтительная температура хранения: +10°C - +25°C.  ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА

---

Данные, приведенные в настоящей технической характеристике изделия, являются условными значениями, которые получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Текнос отвечает за соответствие качества материалов используемой нами системе качества. Однако, Текнос не несет ответственность за выполненную окрасочную работу, поскольку она в большей степени зависит от условий подготовки поверхности и окрашивания. Текнос также не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным применением окрасочных материалов. Изделие предназначено только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и по вопросам безопасности труда. На нашем сайте в Интернете [www.teknos.com](http://www.teknos.com) вы найдете самые новые версии характеристик материалов, паспортов по технике безопасности и схем окрашивания.

---



VE\_1435\_Tuoteseloste.pdf