

TALATU PRIMER WP 101

Укрывная грунтовка

Назначение: Грунтовка для наружных работ, применяется для окраски фасадных облицовочных досок, деревянных фасадов, элементов деревянных зданий, окон, дверей, садовой мебели, ограждений и пр. Может быть использована, как на производственных линиях, так и непосредственно на строительных площадках. Грунтовка обладает хорошей адгезией, быстро сохнет, хорошо шлифуется.

Характеристики: Содержание нелетучих веществ ок. 35 объемных %

Время высыхания, +23°C / 50 % RH
- от пыли (степень 1) не более 30 минут
- на ощупь (степень 3) около 1 часа
Покрытие следующим слоем около 2 часов

Толщина мокрой пленки (1 слой) 150 -175 мкм
Увеличение толщины пленки и повышение относительной влажности воздуха, как правило, замедляют процесс высыхания.

Разбавитель, очистка инструментов Вода

Цвет Белый

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть чистая и сухая. Влажность древесины должна быть ниже 15%. Рекомендуется шлифование древесины перед окрашиванием абразивом P100-150. Перед окрашиванием поверхность должна быть загрунтована грунтом TALATU PRIMER WP 101 или WP 102

Условия нанесения: Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше +5°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. Оптимальные условия для нанесения +15°C - +25°C, относительная влажность воздуха 50%.

- Нанесение:** Продукт следует тщательно перемешать перед применением. Наносить кистью, распылением или окунанием.
- Безопасность:** Во время работы использовать индивидуальные средства защиты глаз и рук. При попадании на кожу смывать теплой водой с мылом, при попадании в глаза – промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Дополнительную информацию см. в паспорте по технике безопасности.
- Хранение:** Гарантийный срок хранения: 36 месяцев. Срок хранения указан на этикетке. Хранить в герметично закрытой емкости. Наиболее предпочтительная температура хранения +10°C - +25°C.
ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА.
- Упаковка:** 20 литров

До применения изделия следует проконсультироваться с изготовителем краски, чтобы убедиться в том, что изделие подходит для данного объекта.

Изложенная в настоящем документе информация основывается на результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. Указанные данные рассматриваются только как общее руководство и носят рекомендательный характер – для более подробной консультации или обучения обращайтесь в службу технической поддержки ООО «ТАЛАТУ».

Компания несет ответственность за качество материала и гарантирует его соответствие требованиям нормативной документации. В связи с отсутствием возможности контролировать процесс нанесения покрытия и условия эксплуатации, компания не несет ответственности за дефекты покрытия, возникающие в результате некорректного применения данного продукта.

Информация о безопасном применении продукта приведена в паспорте безопасности. Информация об особенностях применения материала приведена в технологической инструкции.

Производство материалов постоянно оптимизируется и совершенствуется, поэтому компания оставляет за собой право изменять техническое описание без уведомления клиентов. С введением нового технического описания старое описание считается недействительным. Перед применением материала убедитесь в наличии у Вас актуализированного технического описания.